

## BARNIZ DE SECADO RÁPIDO

### Descripción

Barniz a base de resinas alquídicas modificadas de alta calidad, formulado para brindar un acabado protector, rendimiento y decorado con alto brillo. De fácil aplicación, para muebles molduras, puertas, escaleras y madera en general. Su secado rápido lo hace esencialmente adecuado para fábricas con velocidad de producción, almacenaje y transporte de artículos haciendo de esta característica un beneficio adicional.

### Uso

Los usos recomendados incluyen puertas, closets, ventanas, divisiones, escaleras, rodapiés, etc., en construcciones y trabajos grandes de carpintería, así como también para todo tipo de muebles de madera o mimbre en el hogar.

### Especificaciones Técnicas

**Acabado:** Brillante

**Color:** Transparente

**Datos básicos:** a 25°C

(\*) Dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (Copa Ford 4)	40-50	Segundos
Tiempo de Secado al Tacto	5-12	Minutos
Repintado	1-2	Horas (*)

### Instrucciones de uso

- Agite bien el producto antes de usar
- No utilice aceites selladores (aceites de linaza, etc.) debajo del Barniz de Secado Rápido Brillante Natural.
- Se puede aplicar directamente a la madera desnuda sin contaminantes.
- Aplique directamente dos o tres capas, dejar secar bien cada una y lijar suavemente entre ellas para eliminar imperfecciones.
- Asegúrese tapar bien el envase tras su uso.
- Verifique que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.
- Limpie los utensilios (brocha, rodillo, etc.) con C&C Solquidic.

### Preparación y Aplicación del Producto

#### Herramientas de Aplicación:



## BARNIZ DE SECADO RÁPIDO

Dilución con C&C Solquidic	Tamaño de pico (pistola)	Distancia Recomendada (pistola)	Presión de aire recomendada
<b>Brocha: no necesita dilución</b> <b>Rodillo: no necesita dilución</b> <b>Pistola: 10% (*)</b>	1,2 – 1,4 mm	15 – 25 cm	Convencional: 3 – 4 bares HVLP: 2 – 2,5 bares

(\*): Hasta conseguir la viscosidad adecuada.

### Condiciones recomendadas del sustrato:

- Asegúrese que la superficie se encuentre limpia y seca. Las capas previas deberán estar libres de toda contaminación o preferiblemente ser eliminadas mediante lijado antes de la aplicación del Barniz.
- Para mejores resultados se debe aplicar el Barniz de Secado Rápido Brillante Natural a pistola lo cual proporciona un mejor acabado.
- Para obtener un buen acabado es recomendable aplicar dos manos de producto, diluidas con un 25% de C&C Solquidic, lijar entre capas y luego aplicar una capa final sin diluir.
- El secado rápido puede afectar la brochabilidad, la nivelación, y por consiguiente el acabado final.

### Rendimiento

Aproximadamente 30 - 40 m<sup>2</sup> por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

### Presentación

- Galón (3,79 litros)
- ¼ Galón (0,950 litros)

### Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

#### Almacenamiento:

- Manténgase en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 3 años
- Apilar máximo 5 pisos (presentación en galones).

#### Indicaciones de Seguridad:



● 2: Riesgo nocivo para la salud (tóxico)

● 3: Moderadamente Inflamable (temperatura menor a 93 °C)

● 1: Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada

## BARNIZ DE SECADO RÁPIDO

### Precauciones:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión no induzca el vómito y acuda al médico.
- Utilice el producto en áreas bien ventiladas.
- Evite la inhalación de sus vapores y el contacto con los ojos.

### Limitaciones de responsabilidades

Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de los productos Cromas, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pinturas Cromas, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.

Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web [www.couttenye.com.ve](http://www.couttenye.com.ve) o a un técnico certificado de la organización.

# COUTTENYE & CO